

**Glatttec**

**HW-80/82 氟改性蠟流平劑**

### 概述

HW-80/82屬於有機氟改性蠟流平手感劑，主要適用於大部分溶劑型和無溶劑型體系，具有流平、增滑、抗刮耐磨、防止顏填料沉積硬結、幫助消光粉、鋁粉，珠光顏料排列的性能。

### 物化性質

	HW-80	HW-82
外觀	乳白色蠟漿狀	乳白色微黃蠟漿狀
組成	氟改性有機蠟	氟改性有機蠟
有效份	40%	40%
比重	0.86g/ml	0.86g/ml
閃點	60°C	62°C
溶劑	XYL/BAC/#100	XYL/BAC/#100

### 特性與優點

特殊的氟和有機蠟接枝型產品，通過低表面張力的氟元素提供潤濕、流平、增滑，亦通過有機蠟提高手感、抗刮耐磨、防沉、幫助排列的性能。

#### HW-80

- 可提升產品硬度、抗劃傷、耐磨耗、手感等性能;
- 由于此產品含有羥基，可增加表面的交聯密度并提高塗膜物化性能;
- 良好的流平性，特別適合工業流水綫塗裝方式;
- 幫助鋁粉，珠光顏料排列，防止顏填料沉積硬結;
- 可降低表面張力，不影響重塗性;
- 可耐高溫至200°C。

#### HW-82

- 木器塗料專用;
- 可提升產品抗劃傷及卓越手感等性能;
- 改善消光粉的排列，防止顏填料沉積、硬結;
- 可降低表面張力，滑感佳且不影響重塗性;
- 良好的流平性，可解決手刷漆易出現的刷痕現象。

### 添加方式

0.1~0.5%對全量

### 適用範圍

行業 產品	溶劑型塗料					油墨	皮革塗飾劑	合成革	塗層
	工業烤漆	氣干性塗料	卷材塗料	木器塗料	鋁粉漆				
HW-80	■	-	■	-	■	■	■	■	■
HW-82	-	■	-	■	-	■	■	■	■

  

樹脂 產品	丙烯酸	醇酸	聚酯	聚氨酯	環氧	氨基	乙烯基	光固化	硝基
	HW-80	■	■	■	■	■	■	■	■
HW-82	-	■	■	■	■	■	■	-	■

### 注意事項

容器打開後，未使用完畢需完全密封，防止水汽進入。

### 儲存

儲存條件為0~40°C，置於陰涼通風處，容器保持緊密，遠離熱及火源。

### 安全

本產品含有溶劑，需小心操作，避免接觸皮膚與眼睛，  
其它資料請參照MSDS。

**包裝** 25kg/桶

New-techem(china)

如需詳細資料請與本公司洽詢

[www.new-techem.com](http://www.new-techem.com)

資料依據我們目前所掌握的知識編制，僅供參考！不作任何擔保。我們保留在工藝進展或產品開發範圍內變更產品參數的權利。由于我們無法控制在廣泛領域中的加工條件及配合原料，使用者生產前請先試驗其適用性。